

# **Sistemax**

*il sistema brillante*

## **LE GUIDE OPERATIVE**

### **RIPRISTINO DELLE PLASTICHE SBIADITE**



## RIPRISTINO DELLE PLASTICHE SBIADITE



### LA CURA DEL DETTAGLIO

Agli inizi del 1989 nasce a Chieri, a due passi da Torino, la SISTEMAX ITALIA S.r.l., oggi uno degli attori protagonisti nel mondo della Carrozzeria italiana e, più nello specifico, nel settore del Ripristino Estetico degli Autoveicoli. Per noi, che si tratti di lucidare uno scafo o una carrozzeria, di lavare il motore o gli interni, l'attenzione è sempre rivolta alla cura dei dettagli ed al più elevato livello estetico raggiungibile: questi sono risultati che si possono conseguire solo se si coniugano insieme qualità dei prodotti, innovazione costante, metodologie applicative adatte e tanta, tanta esperienza. Per questo siamo sempre alla puntigliosa ricerca di qualsiasi aggiornamento tecnologico che consenta al professionista (ma anche all'appassionato) di ottenere con facilità e successo i migliori risultati dal suo lavoro.

## PLASTICHE SBIADITE

*Le plastiche possono sbiadire per effetto dei raggi ultravioletti.*

*Quindi, a causa dell'esposizione solare molti veicoli, avendo sulle spalle molte estati, presentano plastiche molto sbiadite.*

*Va precisato che le plastiche che sbiadiscono sono quelle non trattate, cioè quelle plastiche che non hanno una verniciatura o una protezione superficiale; va inoltre notato che le plastiche su cui l'effetto sbiadito è più visibile sono quelle scure.*

*Per questo motivo la Sistemax ha messo a punto una tintura nera a base acqua da applicare sulle plastiche automobilistiche.*

*Tale tintura si comporta come una vernice ma a differenza delle vernici tradizionali si applica facilmente come un protettivo qualsiasi, si rimuove altrettanto facilmente con un detergente specifico e non richiede strumenti o dpi specifici.*

*Prima di applicare la tintura tuttavia può essere utile verificare il risultato che si può ottenere con il rinvigorente per plastiche N°47 più rapido e meno invasivo.*

## a) DETERSIONE



### PROCEDURA

- 1 Nebulizzare sui componenti il prodotto N°32 diluito come da scheda tecnica.
- 2 Attendere 5 minuti.
- 3 Smuovere le tracce di sporco impiegando una spugna sintetica S-SINT.
- 4 Con la spugna S LAV ben strizzata asportare lo sporco e risciacquare la spugna, ripetendo l'operazione fino a che la superficie appaia pulita e sgrassata oppure risciacquare con acqua in pressione.
- 5 Asciugare con panno UNICLEANER

#### Prodotto:

- Detergente N°32

#### Attrezzatura:

- Nebulizzatore **NEB Lt2**  
 - Spugna per insetti **S SINT**  
 - Spugna da lavaggio **S LAV**  
 - Secchio  
 - Unicleaner

## b) APPLICAZIONE DELLA TINTURA



### PROCEDURA

- 1 Agitare la tintura Nera N°39N
- 2 Pulire la superficie con alcool.
- 3 Con un tampone di spugna o con un pennello distribuire il prodotto sulla superficie avendo cura di coprirlo in modo uniforme.
- 4 Lasciare asciugare per circa 1 ora.

#### Prodotto:

- Tintura Nera N°39N

#### Attrezzatura:

- Pennello

# Contatti

SISTEMAX ITALIA S.r.l.

Corso Torino, 78

10023 CHIERI (TO) - Italy

P.IVA: 02417690043

Tel.: +39 011 9412403

Tel.: +39 335 7352376

Fax: +39 011 9470536

[www.sistemax.it](http://www.sistemax.it)

## Informazioni:

[info@sistemax.it](mailto:info@sistemax.it)

## Vendite:

[vendite@sistemax.it](mailto:vendite@sistemax.it)

## Assistenza:

[assistenza@sistemax.it](mailto:assistenza@sistemax.it)

## Marketing:

[marketing@sistemax.it](mailto:marketing@sistemax.it)

## Amministrazione:

[contabilita@sistemax.it](mailto:contabilita@sistemax.it)

TIMBRO DEL RIVENDITORE



**Sistemax**  
il sistema brillante

